

## FICHE DE SPECIFICATIONS TECHNIQUES



## Double A 75 - certifié FSC<sup>®</sup>

### CARACTERISTIQUES PAPIER

Caractéristiques	Méthode	Valeurs
Grammage (g/m <sup>2</sup> )	ISO 536	75 ± 1
Epaisseur (µm)	ISO 534	103 ± 2
Blancheur CIE	ISO 11475	165 ± 2
Blancheur D65 (%)	ISO 2470	111 ± 1
Opacité (%)	ISO 2471	94 ± 1
Humidité (%)	ISO 287	4.5
Rugosité Bendtsen (ml/min)	ISO 8791-2	90 ± 15
Rigidité Kodak SM (mN.m)		0.38
Rigidité Kodak ST (mN.m)	ISO 5629	0.15
Résistance à la flexion SM (mN)		130
Résistance à la flexion ST (mN)	ISO 2493	45

Ces caractéristiques techniques sont données uniquement à titre indicatif.  
Valables à partir de Mai 2018

### CERTIFICATIONS

L'usine d'Alizay est certifiée selon les normes ISO 9001 et ISO 14001.

**Double A** est un papier qui est certifié selon la norme de permanence ISO 9706.

**Double A** est un papier qui suit les exigences de la norme NF EN 12281 pour les copieurs faible et fort volumes.

**Double A** est un papier certifié « FSC<sup>®</sup> Mixte » avec méthode par Crédits.

La chaîne de contrôle FSC de l'usine Double A Alizay porte le n° FCBA-CoC-000414.

